

Баумит НивоФикс

Baumit NivoFix



Продукт	Фабрично произведено, минерално, прахообразно лепило за ръчна обработка.												
Състав	Цимент, органични свързващи вещества, пясъци, добавки.												
Свойства	Лепилен състав за външно и вътрешно приложение, с добра лепилна способност, възпрепятстващ поемането на вода, лесен за обработване.												
Приложение	За лепене на фасадни топлоизолационни плочи EPS-F и на цокълни плочи (например от екструдирани полистирол XPS P GK), при изграждане на Баумит Интегрирана топлоизолационна система (WDVS).												
Технически данни	<table><tr><td>Максимална зърнометрия:</td><td>2,0 mm</td></tr><tr><td>Коефициент на топлопроводимост λ_n:</td><td>около 0,8 W/mK</td></tr><tr><td>Необходимо количество вода:</td><td>около 4,5 – 4,8 l/торба</td></tr><tr><td>Суха обемна плътност:</td><td>около 1500 kg/m³</td></tr><tr><td>Време за работа с материала:</td><td>около 4 часа</td></tr><tr><td>Разход на материал:</td><td>около 5 kg/m² (при 1 см дебелина на лепене)</td></tr></table>	Максимална зърнометрия:	2,0 mm	Коефициент на топлопроводимост λ_n :	около 0,8 W/mK	Необходимо количество вода:	около 4,5 – 4,8 l/торба	Суха обемна плътност:	около 1500 kg/m ³	Време за работа с материала:	около 4 часа	Разход на материал:	около 5 kg/m ² (при 1 см дебелина на лепене)
Максимална зърнометрия:	2,0 mm												
Коефициент на топлопроводимост λ_n :	около 0,8 W/mK												
Необходимо количество вода:	около 4,5 – 4,8 l/торба												
Суха обемна плътност:	около 1500 kg/m ³												
Време за работа с материала:	около 4 часа												
Разход на материал:	около 5 kg/m ² (при 1 см дебелина на лепене)												
Класификация според закона за химикалите	Символ за опасност: Xi дразнещ R-фрази: R 36: Дразни очите R 38: Дразни кожата R 43: Възможна повишена чувствителност при контакт с кожата S-фрази: S 2: Да се пази от деца S 24: Да се избягва контакт с кожата S 25: Да се избягва контакт с очите S 26: При контакт с очите - да се измият обилно с вода и да се консултира с лекар S 27: Замърсено, напоено облекло да се съблече веднага S 28: При контакт с кожата да се измие веднага S 37: Да се носят подходящи защитни ръкавици Да се следи общата гранична стойност на запрашеност, съгласно нивата, определени по МАК – листата от 2001 г. (концентрация на фина прах максимум 6 mg/m³, обща концентрация на прах максимум 15 mg/m³).												
Съхранение	На сухо, върху дървени скари, фолирани, срок на съхранение 6 месеца.												
Гаранция за качество	Собствен контрол на качеството в заводските лаборатории. Външен текущ производствен контрол от акредитиран орган.												
Форма на доставка	Опаковка: торби по 25 kg.												

Основа

Основата трябва да бъде чиста, суха, незамръзнала, обезпрашена, да не е водоотблъскваща, без изцветявания на соли по повърхността, да е с необходимата носимоспособност и без ронещи се или нефиксирани части. Проверката на основата се извършва съгласно ÖNORM B 2259, ÖNORM B 3346 и ÖNORM B 6410. Равнинността на стената трябва да отговаря на ÖNORM DIN 18202.

Обработка

Прахообразният лепилен състав се изсипва в чиста вода, разбърква се с бавно обратна бъркалка или в смесител при подаване на постоянно количество вода, оставя се да престои около 5 мин. и се разбърква още веднъж. Готовата смес е годна за употреба около 1,5 часа.

В състава на Интегрираната Топлоизолационна система EPS – F:

Неравности до 10 mm се изравняват с Баумит НивоФикс, а по-големи неравности – с мазилка, нанесена в самостоятелен слой (например MPA 35). Лепилото се нанася по контура на фасадната плоча и поне на 3 точки в средата на плочата (залепващата повърхност трябва да бъде минимум 40 %). При равни и гладни основи е възможно материалът да бъде нанесен и върху цялата повърхност с помощта на гребеновидна шпакла. В случай, че е необходимо дюбелиране, то трябва да се извърши след минимум 24 часа след залепване на плочите.

Указания и обща положения

Температурата (на въздуха, основата, материала) по време на полагането, както и по време на свързването да бъде над +5°C. Да не се работи върху замръзнали основи или при опасност от замръзване. Да не се добавят средства против замръзване.