

ЛЕКО ЕМАЙЛАК ЗА ЦВЕТНИ МЕТАЛИ С ЕФЕКТ



Еднокомпонентен емайлак на база акрилатни смоли

Външна употреба

Вътрешна употреба

Предназначение:

- Продукт със седефен ефект и цвят на стара мед или старо злато, който се употребява като декоративно-защитно покритие за поцинковани и алуминиеви повърхности (улуци, водосточни тръби, покриви, кубета на църкви и др.);
- Подходящ за алуминиеви повърхности и стоманени изделия, които могат предварително да се грундират с Лeko Универсален грунд за цветни и черни метали;
- Боядисване на PVC тръби.

Свойства:

- Много добра адхезия към повърхности от цветни метали;
- Лесен за нанасяне;
- Бързосъхнещ и при това еластичен;
- Устойчив на атмосферни влияния;
- Съвместим с Лeko Универсален грунд за цветни и черни метали.

Класификация:

Съответства на изискванията на българското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА
Външен вид след разбъркване: (визуално)	Хомогенна, лесно подвижна маса
Време за изтичане, фуния 6 mm, (23±0,5)°C: (БДС EN ISO 2431)	min 55 s
Плътност, (23±0,5)°C: (БДС EN ISO 2811-1)	1,07 - 1,13 g/cm ³
Време за пълно изсъхване при (23±2)°C: (БДС EN 29117)	max 8 h
Устойчивост на огъване върху цилиндрично тяло: (БДС EN ISO 1519)	max 2 mm

Изпитване на решетъчни нарязи: (БДС EN ISO 2409)	max 1 степен
Устойчивост към въздействието на течности при (23±2)°C	
- дестилирана вода:	min 100 h
- 3% разтвор на натриев хлорид в дестилирана вода:	min 24 h
(БДС ISO 2812-1)	
Оценка степента на изприщване: (БДС ISO 4628-2)	Мехури 1 (S 1)
Разход:	100 - 140 ml/m ² за един слой в зависимост от основата и начина на полагане. Препоръчителна дебелина на покритието: около 20-30 µm
Съхнене при 23°C:	• Съхне на въздуха на пипане за 1 h; • Пълно изсъхване – за 8 h.
Колористика:	Произвежда се в следните цветове: “стара мед” и “старо злато”.
Опаковка:	Метални опаковки с нето тегло: 650 ml, 750 ml, 20 L. Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.
Съхранение:	Температура на съхранение – до 30 ⁰ C. Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди! Да се пази от достъп на деца! Срок на съхранение: 12 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.
Разреждане:	До 10 % с Разредител УР, Разредител АК, Разредител за Алкидно-стиролни емайлакове и грундове.
Подготовка за работа:	Повърхностите трябва да бъдат сухи и чисти от омасляване и прах.
Средства за нанасяне:	Четка, валик, шприц-пистолет.
Почистване на инструментите:	С Разредител УР, Разредител АК, Разредител за Алкидно-стиролни емайлакове и грундове.
Условия за нанасяне:	Работи се при температура над 5 ⁰ C.

Подходящи основи:

Повърхности от цветни метали (алуминий, цинк, мед и др.);
 Повърхности от черни метали;
 За други основи, моля консултирайте се с нас.

Неподходящи основи:

- Циментови, варо-циментови, варо-пясъчни мазилки.

Подготовка на основата:

- За постигане на качествено покритие и осигуряване на адхезия, повърхностите от цветни метали трябва да са сухи, обезмаслени и почистени от прах;
- При нарушени поцинковани повърхности (ръжда, соли), задължително се използва Леко Универсален грунд за цветни и черни метали;
- Грундиране с Леко Универсален грунд за цветни и черни метали.

Система за нанасяне:

Основа	Повърхности от цветни и черни метали
Грундиране	При необходимост грундиране с Леко Универсален грунд за цветни и черни метали
Първи слой	Леко Емайллак за цветни метали с ефект, разреден до 10% с Разредител УР, Разредител АК, Разредител за Алкидно-стиролни емайллакове и грундове
Финишен слой	Леко Емайллак за цветни метали с ефект, разреден до 6 % с Разредител УР, Разредител АК, Разредител за Алкидно-стиролни емайллакове и грундове

Хигиена и безопасна работа:

Леко Емайллак за цветни метали с ефект се класифицира като вреден и пожароопасен продукт. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена.
 При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

